

ООО «ПИРС» ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПЛАСТИКАТА

606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, ул. Менделеева, 401

Телефон/факс: +7 (8313) 27-50-16

E-mail: pirs-dzr@mail.ruwww.oopirs.ru**Пластикат поливинилхлоридный (ПВХ) для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей****ГОСТ 5960-72****Марка И40-13А рец. 8/2**

№	Наименование показателя	Норма
1	Удельное объемное электрическое сопротивление <ul style="list-style-type: none">• при 20° С, Ом·см, не менее• при 70° С, Ом·см, не менее	5·10 ¹³ 1·10 ¹¹
2	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	200
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250
4	Температура хрупкости, °С, не выше	минус 40
5	Потери в массе при 160°С в течение 6 час., %, не более	2,0
6	Светостойкость при 70°С, час, не менее	1000
7	Горючесть, с, не более	15
8	Твердость при 20°С, кг/см ²	16-22
9	Твердость при 70°С, кг/см ²	8-12
10	Водопоглощение, %, не более	0,26
11	Температура размягчения, °С	180 ± 10
12	Плотность, г/см ³	1,28 – 1,32
13	Цветостойкость в везерометре при 70°С, ч, не менее	96
14	Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2) °С в течение 7 суток, %, не менее	80

Пластикат соответствует требованиям ГОСТ 5960-72. Сорту высший.

Упаковка: Мягкие специализированные контейнеры типа «Биг-Бэг» для разового использования с полиэтиленовым вкладышем для упаковки сыпучих продуктов.

Масса материала в одном контейнере 600кг.

Транспортировка: Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.